



GUIA DE APLICACIÓN PARA BLOCKSIL HD

Membrana líquida impermeabilizante full system con fieltro

Preparación de la superficie:

Limpiar bien la superficie de polvo y materiales sueltos, después desengrasar con Xileno.

Cuando Blocksil HD se aplique sobre recubrimientos existentes, hay que asegurarse de eliminar las zonas despegadas y sobresalientes para asegurar un buen trabajo.

Grietas menores – Ignorar.

Grietas hasta 2mm de ancho o más – Usar cinta de enmascarar antes de aplicación.

Grietas de 2mm a 1cm- Rellenar con neopreno previamente.

Juntas de construcción – Usar cinta de enmascarar para cubrir la junta antes de aplicar el producto, esto permite la contracción y la expansión.

Aplicación:

Aplicar con brocha o rodillo.

Método:

Temperatura de aplicación 5°C a 35°C.

Una capa inicial de Blocksil HD se aplica a razón de 1 litro por metro cuadrado. Inmediatamente se aplica el fieltro, éste debe empaparse del producto, pasar rodillo y/o rodillo con clavos para eliminar bolsas de aire.

Aplicar una segunda capa de Blocksil HD a razón de 1 litro por metro cuadrado sobre el fieltro.

El recubrimiento estará curado para lluvia en 2 horas, tiempo de curación total 24h en condiciones de temperatura ambiental normal.

Nota:

Si el fieltro sigue visible, aplicar más producto hasta que el fieltro esté totalmente cubierto.

Recomendamos hacer una prueba en una zona poco visible ANTES de hacer una aplicación completa de este producto.

Control de exposición / Protección personal

Evitar el contacto con los ojos y la piel. No comer, beber o fumar durante el trabajo. Quitarse la ropa contaminada/impregnada inmediatamente. No inhalar los vapores.

Protección de manos:

Guantes de neopreno resistentes a disolventes.

Protección de ojos:

Gafas de protección si se pinta o cepilla, protección facial para spray o inmersión.

Protección de piel:

Ropa de protección ligera.

Consultar siempre la ficha de seguridad del producto antes de su uso